

## HIGHTEC GREASEGUARD ALLTEMP 2

高品质润滑脂以复合锂皂为基础，含有腐蚀和氧化抑制剂以及用于减少磨损的耐高压添加剂。建议可用于所有领域，特别是润滑周期较长和持续温度较高的领域。温度应用范围为 -30 °C 至 160 °C。

依据欧盟法律规定具有同等质量，符合

- DIN 51 502/51 825: KP 2 P-30
- T[ °C]: -30 ... +160
- T[ °F]: -22 ... +320

此外，当具有以下加油规定要求时，建议使用本产品

- MB 265.1
- MAN 284 Li-H2

### 典型特征参数

性能	方法	单位	值
分级	DIN 51 502	-	KP 2 P-30
	ISO 6743-9	-	ISO-L-X-CEEB2
NLGI 级	DIN 51 818	-	2
增稠剂型号	-	-	Lithiumkomplex
颜色	visuell	-	blau / blue
40 °C 下的基础油粘度	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	160
针入度	DIN ISO 2137	0,1 mm	265 - 295
油滴点	DIN ISO 2176	°C	> 260
VKA 焊接力	DIN 51 350-4	N	2800
防腐蚀	DIN 51 802	Korr.-Grad	0-0
铜上的腐蚀作用	DIN 51 811	Korr.-Grad	1-100
防水性	DIN 51 807-1	Bew.-Stufe	1-90
40 °C 下油分离 18h	DIN 51 817	%	<1,5
使用温度	-	°C	-30 bis +160
基础油	-	-	Mineralisch / mineral based

所列数据为现行产品的典型特征参数。这些数据不含有对特殊用途的性能保证和适用性担保。使用者在产品使用过程中必须自行遵守与此相关的法律法规。ROWE 将持续改良产品。对此ROWE保留随时修改本产品所有技术参数的权利，恕不另行通知。所有销售和提供的产品适用现行的一般性供货和付款条件 (www.rowe-oil.com)。

